

NIPPON PAINT WEATHERBOND FLEX
นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เฟล็กซ์


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานที่ยาวนานโดยเฉพาะการทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงและรวมถึงการทนทานต่อคราบต่าง คราบเกลือ ฝุ่นผง เชื้อรา และตะไคร่ได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย ครอบคลุมผิวได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมเป็นฝุ่นผง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สาระหายต่ำ ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
- ทนทานและปกป้องยาวนาน 15 ปี

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายนอก และภายใน	กึ่งเงา	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน (สี่เบอร์)

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	20 - 25 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	2 - 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	40 - 45 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
เนื้อสีโดยปริมาตร:	34 - 40%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก:	50 - 56%

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ โบอิโวซ 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เฟล็กซ์ จำนวน 2 เที่ยว

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

NIPPON PAINT WEATHERBOND ADVANCE
นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ แอดวานซ์


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานที่ยาวนานโดยเฉพาะการทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงและรวมถึงการทนทานต่อคราบต่าง คราบเกลือ ฝุ่นผง เชื้อรา และตะไคร่ได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย กลบพื้นผิวได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมเป็นฝุ่นผง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว
- ทนทานและปกป้องยาวนาน 15 ปี

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายนอก และภายใน	เหล็อบเงา	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	1, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน (สีเบอร์ด)

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	20 - 25 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	2 - 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	40 - 45 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	เจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาตร แล้วคนให้เข้ากันดี
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
เนื้อสีโดยปริมาตร:	34 - 40%
เนื้อสีโดยน้ำหนัก:	50 - 56%

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไซโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ แอดวานซ์ จำนวน 2 เที่ยว

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงมาสามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า